

Link do produktu: <https://budowlany-24.pl/solbet-obrzutka-tynkarska-50-p-64.html>



Solbet - Obrzutka tynkarska - 5.0

Cena	18,82 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	5.0

Opis produktu

Zastosowanie:

Zaprawa Obrzutka Tynkarska 5.0 przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnego podkładu poprawiającego przyczepność tynku do podłoża, tzw. szprycu, metodą mechaniczną. Szczególnie polecana jako podkład do tynków maszynowych cementowo-wapiennych SOLBET. Zaprawę można również nakładać ręcznie. Zaprawa Obrzutka Tynkarska 5.0 może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak beton komórkowy, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły.

Właściwości:

Zaprawa Obrzutka Tynkarska 5.0 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami roboczymi takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje mieszania: ok. 4,8 litra wody na 30 kg suchego produktu
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C – otoczenie i podłoże
- Czas przerwy w tloczeniu zaprawy: do 30 min
- Grubość warstwy: 4 do 8 mm
- Zużycie: ok. 15 kg na 1 m² tynku przy grubości 10 mm
- Grubość kruszywa: 1,25 mm
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Absorpcja wody: Kategoria Wc0
- Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: $\mu \leq 35$
- Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tab. A12 dla P=50%): $\lambda_{10, dry, mat} = 0,61 \text{ W/mK}$
- Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$; FP: A, B
- Gęstość brutto w stanie suchym: ok. 1600 kg/m³
- Trwałość: mrozoodporna
- Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
- Termin przydatności do użycia : 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)