

Link do produktu: <https://budowlany-24.pl/solbet-zaprawa-tynkarska-cementowo-wapienna-51-p-65.html>



Solbet - Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna - 5.1

Cena	14,45 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	5.1

Opis produktu

Zastosowanie:

Zaprawa Tynkarska SOLBET cementowo- wapienna przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych, jedno lub wielowarstwowych w kategorii od 0 do III wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa może również zostać użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zaprawa Tynkarska SOLBET cementowo-wapienna może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak cegły i pustaki ceramiczne, silikaty, bloczki z betonu komórkowego, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły.

Właściwości:

Zaprawa Tynkarska SOLBET cementowo- wapienna jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami roboczymi, takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia oraz obróbka końcowa.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje mieszania: ok. 3,75 – 4,00 litra wody na 25 kg zaprawy
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C – otoczenie i podłoże
- Czas zachowania właściwości roboczych: 2 godz.
- Zalecana grubość tynku: 5 do 15 mm (max 2 warstwy)
- Zużycie: ok. 1,6 kg na 1 m² tynku przy grubości 1 mm
- Grubość kruszywa: 1,25 mm
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Absorpcja wody: kategoria W0
- Współczynnik dyfuzji pary wodnej: $\mu \leq 135$
- Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna, wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%): $\lambda_{10, dry mat} = 1,11 \text{ W/mK}$
- Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: $\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$; FP: A, B
- Trwałość: mrozoodporna
- Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS IV
- Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
- Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)